

COMPATIBILIDADE DO TERMOPLÁSTICO COM SUBSTRATOS E PINTURAS EXISTENTES

TIPO SUBSTRATO	PAVIMENTOS NOVOS				PAVIMENTOS ANTIGOS COM PINTURAS EXISTENTES									
APLICAÇÃO DE TERMOPLÁSTICO	COM MALHA ABERTA	COM MALHA FECHADA	SOBRE CONCRETO RÍGIDO	SOBRE CONCRETO BLOCOS	SOBRE TIPOLOGIA DE TERMOPLÁSTICOS				SOBRE LAMINADO ELASTOPLÁSTICO	SOBRE PLÁSTICO A FRIO (PMMA)	SOBRE TINTAS A FRIO			
					EXTRUDADO	ASPERSÃO	ALTO RELEVO	PRÉ-FORMADO			BASE SOLVENTE	EMULSIONADA EM ÁGUA	MMA MONO COMPONENTE	EPÓXI ACRÍLICA
EXTRUSÃO	☐	☐	* ☐	* ☐	☐	☐	* ☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
ASPERSÃO	☐	☐	* ☐	* ☐	☐	☐	☐	☐	☒	* ☐	☐	☐	☐	☐
ALTO RELEVO	☐	☐	* ☐	* ☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
PRÉ-FORMADO	☐	☐	* ☐	* ☐	☒	☐	* ☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
CUIDADOS PRÉVIOS NECESSÁRIOS	- Curado - Limpo - Seco - Sem exsudação	- Curado - Limpo - Seco - Sem exsudação	- *Remover Curing - *Primer - Curado - Limpo - Seco	- Remover Curing - *Primer - Curado - Limpo - Seco	- Desgastado	- Desgastado	- *Desgastado - Remover relevos fogo	- Desgastado - Remover partes soltas com fogo	- Desgastado - Remover integralmente com fogo	- Desgastado - *Remover relevos com fresagem	- Desgastado	- Desgastado	- Desgastado	- Desgastado
☐ TOTALMENTE COMPATÍVEL ☒ MEDIANAMENTE COMPATÍVEL ☐ POUCO COMPATÍVEL ☒ INCOMPATÍVEL														

Observações:

* Se a camada de tinta precedente estiver bem aderida, pode se aplicado o termoplástico.

* As tintas líquidas à emulsionadas em água também não são tão compatíveis em pavimentos de cimento Portland (concreto).