

VIACOLOR – EPÓXI ANTIDERRAPANTE

BT Nº 032/14 – REVISÃO: 00 - DATA: 30/04/2014

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Acabamento bicomponente Epóxi antiderrapante. É um acabamento rústico, recomendado para pisos internos e externos. Este produto também pode ser aplicado com brita, proporcionando maior segurança em saídas de curvas e também com granitos coloridos, pedras de rio, areias, proporcionando efeitos decorativos (paisagismo em áreas internas e externas). A aplicação deve ser técnica, só assim pode ser obtido o efeito desejado. As técnicas podem ser por aspersão de agregados ou premix, conforme o indicado para cada situação. Grande variedade de usos, fácil limpeza e excelente adesão. Com VOC (Zero g/L). É indicado para pisos industriais, passarelas, escadas, rampas de acesso, vestiários etc.

COMPOSIÇÃO:

Resina Epóxi, aminas alifáticas, aditivos especiais, pigmentos cargas minerais. VOC= Zero G/L

DADOS TÉCNICOS

O Acabamento é variável (dependendo do efeito desejado) - Sólidos volume = 98+/- 2% - Rendimento Teórico = O premix pode variar de 5 a 10 partes de agregado sobre a resina catalisada, na aspersão, o rendimento também é variável. Ponto inflamação - > 100°C – Massa específica = 1,10 g/cm³ - Vida útil da mistura = 40 minutos a 25 °C – secagem ao toque = 4 h a 25°C – Movimentação leve = 12 a 24hs – Movimentação pesada = 72hs. – intervalo entre demãos: min. 12 e máx. 18hs – V.O.C = 0 g/litro – Superfície = sobre concreto com primer selador Viacolor (ou sob consulta) – Componentes: 100g de A + 20g de B + Agregado que varia conforme o tipo de aplicação – Obs: em ambientes externos pode ser aplicado uma camada de Poliuretano para obter uma melhor retenção de brilho e cor (camada de 0,35 à 1 mm

EMBALAGEM E CONTEÚDO

Baldes 23,0 Kg ou galões 4,6 kg.

INSTRUÇÕES DE USO

Não use o produto sem consultar o boletim técnico e observar as condições do piso atendendo as recomendações de suas preparações.

O SUCESSO DA APLICAÇÃO DEPENDE DOS SEGUINTE FATORES:

Qualidade do produto e boas técnicas de aplicação.
O material deve ser previamente homogeneizado. (componente A) é misturado, no máximo até 2 minuto, com um endurecedor (componente B), antes da aplicação.
O endurecedor em relação ao material é normalmente de 100g do comp.A para 38g do comp B.
A viscosidade já vem ajustada. Imediatamente após a mistura do componente A e B, deve-se aplicar o produto em no máximo 30 min. As ferramentas devem ser limpas com solvente apropriado logo após o seu uso.

TIPO E CORRETA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deverá estar isenta de óleos, graxas e fuligens. Seco e limpo, sem sinais de contaminação. Deve-se lavar previamente com água sob pressão e aguardar a secagem. Varrição antes da aplicação do material. Remover o pó de cimento quando houver polimento. Pinturas antigas podem ser removidas com jateamento. As juntas passíveis de dilatação e trincas deverão ser tratadas com argamassa resinada ou

VIACOLOR – EPÓXI ANTIDERRAPANTE

BT Nº 032/14 – REVISÃO: 00 - DATA: 30/04/2014

resina apropriada. Buracos e partes ocas também deverão ser preenchidos com argamassa resinada. Rígido (concreto): o “curing” deve ser retirado com jato de água com alta pressão. No caso de pisos antigos ou restaurados deve ser eliminada qualquer contaminação, com água quente sob pressão e com detergente. Aguardar a completa secagem, analisar a porosidade e aplicar um selante.

CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO E LIBERAÇÃO DA ÁREA PINTADA:

A temperatura deverá estar acima do ponto de orvalho para evitar condensações.
Em espaços confinados, deve-se providenciar ventilação adequada.
Pode-se liberar a área aproximadamente 12 a 24 horas para movimentação leve e 72 horas para movimentação pesada.

EPÓXI ANTODERRAPANTE						
QUESTOS QUANTITATIVOS	COMPONENTE A		COMPONENTE B			
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Determinação da massa específica (g/cm ³)	1,10	1,30	1,10	1,15		
Cor	-	-	-	-	Conforme a cor do agregado ou a tinta de acabamento (quando isso for aplicável).	
					-	-
Estabilidade, variação e aparência	Isento de grumos e sedimentos				-	-

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este produto foi submetido a rigoroso controle de qualidade e é garantido pelo prazo indicado na etiqueta, desde que as instruções do fabricante quanto à conservação, armazenamento, manuseio e aplicação sejam atendidos.

EMBALAGENS:

Conserva-a bem fechada em lugar coberto, seco, protegida de calor e umidade. Não a queime. Não a use para outra finalidade, depois de esvaziado o produto, observe a legislação relativa a tratamento, descontaminação, descarte e reciclagem de embalagens vazias, restos de produto ou demais resíduos.

EMPILHAMENTO:

Máximo 06 baldes e quando sobre paletes, máximo de 03 baldes podendo sobrepor 02 paletes no máximo. Afastamento das paredes 0,5 m do teto 1,0 m.
Não empilhe embalagens de diferentes tamanhos ou produtos. Controle os lotes de material de forma a usar primeiro os produtos mais antigos e mais próximos do prazo de validade.

ARMAZENAMENTO:

12 meses Comp. A e 6 meses Comp. B.
Deve-se evitar o contato com a pele, de preferência sobre paletes na posição vertical com tampa para cima.
Não guarde embalagens abertas, com vazamento, danificadas ou vazias. Não misture produtos diferentes.

MANUSEIO:

Utilize sempre os EPI (equipamento de proteção individual) em perfeito estado – óculos, luvas, máscara,

