



VIACOLOR – COLA PARA TACHA INJETADA

BT Nº 033/14 – REVISÃO: 06 - DATA: 16/11/2020

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cola para tachas injetadas, produto de alta aderência, resistência e condições climáticas rigorosas, a esforços mecânicos, flexível e compatível com o corpo das peças e do substrato.

COMPOSIÇÃO:

Resina reativa à base de metilmetacrilato, aditivos e cargas minerais.

EMBALAGEM E CONTEÚDO

Embalagem de 1,2 kg de cola - o endurecedor em pó fornecido na proporção de uso de até 2% - (fornecido em Kit de 24 unidades de cola + 24 sachê de endurecedor). Peso total de 29,200 Kg

INSTRUÇÕES DE USO

Não use o produto sem consultar o boletim técnico e observar as condições do pavimento atendendo as recomendações de suas preparações.

O SUCESSO DA APLICAÇÃO DEPENDE DE DOIS FATORES:

Qualidade do produto e boas técnicas de aplicação.

O material deve ser previamente homogeneizado. Tratando-se de um bicomponente, a cola VIACOLOR (componente A) é misturada, no máximo até 1 minuto, com um VIACOLOR endurecedor (componente B), antes da aplicação.

O percentual de endurecedor em relação ao material é normalmente de 2,0% podendo variar em função da temperatura ambiente e do pavimento.

A viscosidade vem ajustada para a aplicação desejada e não deve ser diluída. Imediatamente após a mistura com o Endurecedor, a Cola deve ser aplicada. As ferramentas devem ser limpas com solvente apropriado logo após o seu uso.

PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO:

O desempenho do produto depende das condições do pavimento, (superfície seca, limpa sem poeira, isenta de contaminações de combustíveis, óleos ou materiais estranhos), qualificação e experiência do aplicador, da qualidade e regulagem do equipamento, bem como, de fatores extremos e climáticos (uniformidade da superfície, temperatura e umidade ambiental e do pavimento).

PAVIMENTOS NOVOS:

Flexível (asfalto): aplicação após o período de cura completa.

Rígido (concreto): remoção previa do "curing", com jato de água quente alta pressão, análise da alcalinidade e da porosidade do concreto, neutralização e aplicação de selante compatível, se necessário.

APLICAÇÃO:

Antes da aplicação adicione até 2,0% de catalizador (Viacolor endurecedor de Cola para tacha injetada). Faça a mistura do componente A (cola) com o B (catalizador) de acordo com a necessidade, observe a quantidade de 100g/tacha.

Aplique o produto em até 15 minutos.

Temperatura ambiente: 5° a 45°C.

Temperatura pavimento: 3°C acima do "ponto de orvalho".

Umidade relativa do ar: até 80%

RENDIMENTO:

1 kg de cola para cada 10 tachas.

VIACOLOR – COLA PARA TACHA INJETADA

BT Nº 033/14 – REVISÃO: 06 - DATA: 16/11/2020

Tempo de liberação ao tráfego: de 20 a 30 minutos, após a aplicação.

COLA MMA PARA TACHA INJETADA – APLICAÇÃO MANUAL		
QUESITOS QUANTITATIVOS	COMPONENTE A	
	Mín	Máx
Determinação da massa específica (g/cm ³)	1,65	1,75
Secagem após catálise, min	-	30
Viscosidade Stormer, UK	110	120
Estabilidade, variação DF e aparência	Isento de grumos e sedimentos	
QUESITOS QUALITATIVOS		
Cor, visual	Líquido leitoso, acinzentado	
Identificação da resina, EM 12802	Resina metil e butil metacrilato, pura, isenta de blendas	

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
Este produto foi submetido a rigoroso controle de qualidade e é garantido pelo prazo indicado na etiqueta, desde que as instruções do fabricante quanto à conservação, armazenamento, manuseio e aplicação sejam atendidas.
EMBALAGENS: Conserva-a bem fechada em lugar coberto, seco, protegida de calor e umidade. Não a queime. Não a use para outra finalidade, depois de esvaziado o produto, observe a legislação relativa a tratamento, descontaminação, descarte e reciclagem de embalagens vazias, restos de produto ou demais resíduos.
EMPILHAMENTO: Máximo: 06 baldes e quando sobre paletes, máximo de 03 baldes podendo sobrepor 02 paletes no máximo. Afastamento das paredes 0,5 m do teto 1,0 m. Não empilhe embalagens de diferentes tamanhos ou produtos. Controle os lotes de material de forma a usar primeiro os produtos mais antigos e mais próximos do prazo de validade.
ARMAZENAMENTO: Deve-se evitar o contato com a pele, de preferência sobre paletes na posição vertical com tampa para cima. O endurecedor não deve ser armazenado ou transportado próximo a cola MMA. Não guarde embalagens abertas, com vazamento, danificadas ou vazias. Não misture produtos diferentes.
MANUSEIO: Utilize sempre equipamento de proteção individual (EPI) em perfeito estado: óculos de segurança adequado contra respingos de produtos químicos, luvas resistentes e máscara respiratória própria para vapores ou pulverizados. Lave sempre as mãos após o uso. Não recomendamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados na embalagem.