



VIACOLOR EPÓXI - ACRÍLICA BICOMPONENTE EMULSIONADA EM ÁGUA ANTIDERRAPANTE

VIACOLOR EPÓXI-ACRÍLICA BICOMPONENTE EMULSIONADA EM ÁGUA é uma tinta a base de resinas acrílicas e epóxicas pura, especialmente desenvolvida para sinalização horizontal. Sua fórmula foi desenvolvida com pesquisas, materiais com rigoroso Controle Tecnológico e alta tecnologia para terem excelente resistência às intempéries, flexibilidade de película, ótima luminância, excelente retrorrefletância e boa resistência à abrasão, com alta retenção das microesferas de vidro, o que lhe confere maior durabilidade quando aplicada. Estas características fazem da VIACOLOR EPÓXI-ACRÍLICA BICOMPONENTE EMULSIONADA EM ÁGUA um produto altamente indicado para aplicação em vias urbanas e rodovias de alto tráfego.

É uma tinta bicomponente, de fácil homogeneização, fácil aplicação, excelente aderência em pavimentos flexíveis e rígidos, com secagem rápida e grande durabilidade. Foi desenvolvida com matérias primas de alta qualidade para apresentar excelente custo-benefício.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Resinas Acrílicas Pura, Resina Epóxicas, aditivos, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos e cargas minerais.

Com agregado antiderrapante é uma tinta com tecnologia de ponta desenvolvida para maior desempenho na pintura e sinalização de áreas.

Produto Bicomponente que devido a sua combinação de resinas (Epóxi e Acrílica) e agregado antiderrapante incorporado na sua formulação proporciona maior aderência trazendo segurança ao usuário de vias, rodovias, ciclovias, passarelas e locais de acessibilidade. Não agride nem causam prejuízos ao Meio Ambiente.

- Tinta a base de resinas Epóxi e Acrílica emulsionada em água.
- Excelente propriedade antiderrapante .
- Alta durabilidade.
- Elevada resistência à abrasão.
- Excelente aderência e maior retenção das microesferas de vidro.
- Elevada resistência ao intemperismo.
- Pot life 24 horas.
- Baixo VOC (*Environmentally Friendly*).
- Atende integralmente a Norma ABNT/ NBR 16.801 – Aeroportos – Tinta acrílica à base de epóxi emulsionada em água – Sinalização de áreas.



INSTRUÇÃO DE USO

Homogeneização	Preparo do produto	Limpeza	Aplicação	Rendimento Teórico/ Observações
Para garantir a perfeita homogeneidade do produto, utilize um agitador mecânico.	A catálise ocorrerá após a mistura do componente A (balde de tinta) com o componente B (catalisador) Quando necessário, diluir em água até 3% do volume	Aplicar sobre superfície limpa e seca, isenta de óleos. No caso de aplicação em pavimento de concreto é sugerido a utilização de promotor de aderência.	Após a catalise (A+B) aplicar o equipamento adequado. Tempo de aplicação de 24 horas após mistura dos componentes	Balde plástico de 18l. Para espessuras úmidas: 0,3mm – 60m ² 0,4mm – 50m ² 0,5mm – 40m ² Após a aplicação, recomendável aguardar 30 minutos para liberação ao tráfego.



Unidade Fabril - Rua Coronel Orlando Secco, nº 250
Bairro Tulipas - Jundiaí/SP. CEP 13212-795
www.viacolor.ind.br
e-mail: comercial@viacolor.ind.br
Tel. (11) 4496-8900



VIACOLOR EPÓXI - ACRÍLICA BICOMPONENTE EMULSIONADA EM ÁGUA ANTIDERRAPANTE



PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO E CONDIÇÕES IDEAIS DE APLICAÇÃO

O desempenho do produto depende das condições da superfície em que será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: uniformidade da superfície, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, bem como de outras condições.

Certifique-se de que a superfície a ser demarcada esteja seca, livre de sujeira, óleos, graxa ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderência do produto ao pavimento.

PAVIMENTO FLEXÍVEL: Em caso de pavimentos novos, respeite o período de cura e compactação antes de aplicar o produto.

PAVIMENTO RÍGIDO: Remova o Curing através do processo de escovamento mecânico e jateamento de água quente sob pressão. Em função do grau de alcalinidade e porosidade do concreto, pode haver a necessidade do uso de selante compatível com o produto e substrato a ser aplicado. Em seguida, para promover a aderência da tinta, deve ser aplicado um primer promotor de aderência.

Aplique o produto na temperatura ambiente entre 10°C e 35°C, com umidade relativa do ar até 80% desde que a temperatura do pavimento esteja entre 10°C e 45°C. Utilizar a tabela do Ponto de Orvalho.

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este produto passa por um rigoroso Controle de Qualidade, sendo garantido, desde que corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante, dentro de seu prazo de validade expresso na etiqueta.

EMBALAGEM: Conserve devidamente fechada, em local coberto e seco. Mantenha longe de fonte de calor. Não perfure, não queime e não utilize para outra finalidade, mesmo depois de esvaziado seu conteúdo.

Observe a legislação local para tratamento, descontaminação, descarte e reciclagem da embalagem vazia, restos de produto e demais resíduos.

PRODUTO

- Mantenha distante do alcance de crianças e animais. Evite contato com alimentos ou água potável.
- Não ingerir. Caso ocorra, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando a embalagem ou FISPQ para fornecer as informações necessárias.
- Se houver inalação acidental de vapores do produto, leve a pessoa para um local ventilado.
- Evite contato com pele ou olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lave com água limpa e sabão. Com os olhos, lave com água limpa em abundância.
- Pessoas alérgicas ao produto devem evitar contato e manuseio.
- Ficha de segurança disponível no site www.viacolor.ind.br

- Utilizar o produto dentro de sua data de validade.
- Produto para uso profissional.
- Em caso de derramamento ou vazamento acidental, absorver com serragem ou material absorvente (argila ou areia)
- Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgoto.
- Descarte de acordo com a legislação local.

As águas residuais de controle do fogo e as águas de diluição podem causar poluição, e devem ser tratadas antes de descartadas. Para atendimento de emergência, procure auxílio médico e leve a embalagem ou entre em contato com o telefone (11) 4496-8900 ou (11) 9.7162-0926 - Atendimento 24h.

MANUSEIO: Utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em perfeito estado: óculos de segurança adequados contra respingos de produtos químicos, luvas resistentes e máscara respiratória própria para vapores de amônia e particulados. Lave sempre as mãos após o uso. Não recomendamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem, nem tampouco com produtos de outros fabricantes.

ARMAZENAMENTO: Não guarde embalagens abertas, danificadas ou com vazamento. Mantenha sobre pallets, na posição vertical com a tampa voltada para cima, evitando contato direto com o piso.

EMPILHAMENTO: No máximo 03 baldes ou quando sobre pallet, até 03 camadas por pallet no limite de 01 pallet de altura. Afaste as pilhas de paredes (0,5m) e teto (1,0m). Não empilhe embalagens de tamanhos distintos ou com outros produtos. Realize controle permanente dos lotes, de modo a utilizar primeiro os produtos mais próximos da data de validade. Facilite a movimentação e o manuseio.



Unidade Fabril - Rua Coronel Orlando Secco, nº 250
Bairro Tulipas - Jundiaí/SP. CEP 13212-795
www.viacolor.ind.br
e-mail: comercial@viacolor.ind.br
Tel. (11) 4496-8900

